

## Mischanleitung für haufwerksporigen Liapor-Thermobeton

Bestandteil	Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16	Zement	Wasser
Mischverhältnis in Raumteilen	8	1	
Materialbedarf je Quadratmeter und Zentimeter Schichtstärke	11 Liter	1,5 kg	ca. 1 Liter
Materialbedarf je 50-l- Mischung	50 Liter	7,5 kg	ca. 4,5 Liter