Wärmeleitfähigkeit Liapor SL-Plan [W/(mK)]

nach Zulassung Z-17.1-817 des Deutschen Instituts für Bautechnik

Steinrohdichteklasse [kg/dm³]	Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W/(mK)]		Festigkeitsklasse
	Isokern 50 II	Isokern 68	
	Dünnbettvermörtelung[1)]		
0,45	0,09	0,10	2
0,50	0,10	0,10	
0,55	0,10	0,10	2, 4

1) SAKRET-Liapor-Plankleber